220002349162

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0690

检 测 报 告

报告编号： WT2024B03E01693

委托单位： 山东华碳工业技术有限公司

样品名称： 高活性低碳胶凝材料

检测类别： 委托检测

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心

WT2024B03E01693

ctc 国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

报告编号：WT2024B03E01693　　第 1 页 共 2 页

样品名称	高活性低碳胶凝材料	检测类别	委托检测
委托单位	山东华碳工业技术有限公司	商　　标	华碳远景
生产单位	山东华碳工业技术有限公司	样品状态	粉体
收样日期	2024 年 08 月 23 日	样品数量	10kg
生产日期/批号	——	型号规格	——
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2024 年 08 月 27 日 -09 月 27 日
检测项目	流动度比、活性指数等共 13 项，详情见数据页。		
检测结论	*检测结果详见数据页。* 签发日期：2024年10月14日 （检测专用章）		
附注：（此处空白）			

批　准：　　审　核：　　编　制：郭春霞

ctc 国检集团

中国国检测试控股集团股份有限公司
国家建筑材料测试中心
检 测 报 告

序号	检测项目		检测结果	检测依据
1	流动度比		104%	JG/T 486-2015 附录 A
2	活性指数	7d	92%	
		28d	109%	
3	含水量（质量分数）		0.2%	JG/T 486-2015 附录 B
4	安定性	沸煮法	合格	GB/T 1346-2001
5	比表面积		422m^2/kg	GB/T 8074-2008
6	初凝时间比		100%	GB/T 18046-2017 附录 A
7	密度		2.86g/cm^3	GB/T 208-2014
8	放射性	内照射指数 I_{Ra}	0.4	GB 6566-2010
		外照射指数 I_r	0.4	
9	三氧化硫含量（质量分数）		0.35%	GB/T 176-2017 6.5
10	氯离子含量（质量分数）		0.057%	GB/T 176-2017 6.31
11	烧失量（质量分数）		-0.56%	GB/T 176-2017 7.5
12	不溶物（质量分数）		2.54%	GB/T 176-2017 6.6
13	碱含量		0.74%	GB/T 176-2017 6.14
备注：1、检测地点：管庄。				

本报告结束

ctc 国检集团

国检集团简介

中国国检测试控股集团股份有限公司（中文简称国检集团，英文简称 CTC，股票代码 603060）经过近七十年的不懈努力与执着追求，发展成为国内建筑材料和建设工程领域极具规模、综合性、第三方检验认证服务机构。作为 A 股首家“中国”字头、集检验认证为一体的上市公司，分支机构遍布全国，且下辖三十余个国家级及行业级检验检测实验室，可为建材生产企业、建设工程、装饰装修工程、铁路及轨道交通工程、市政工程、电力工程、工业窑炉、可再生资源、新能源、居家生活等各类客户提供关于质量、安全、环保、绿色、节能等综合性解决方案。

中国国检测试控股集团股份有限公司始终以“科技创新”驱动企业发展，秉承“公正为本、服务社会”的核心理念，为客户的品牌价值提升、为行业的可持续性发展保驾护航，为“质量兴国”“一带一路”国家倡议的实现贡献力量！

更多详情见公司官网：http://www.ctc.ac.cn/